

**PEMBUATAN BIOPELET DARI KAYU PUTIH DENGAN PENAMBAHAN  
GONDORUKEM SEBAGAI BAHAN BAKAR ALTERNATIF**

***THE MANUFACTURE OF BIOPELLET FROM MIXTURE OF CAJEPUT AND  
GONDORUKEM AS ALTERNATIVE FUEL***

<sup>1</sup>Sofia Mustamu, <sup>2</sup>Gysberth Pattiruhu,

<sup>1</sup>Jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Pattimura

<sup>2</sup>Jurusan Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Pattimura

Jln. Ir. M. Putuhena, Kampus Poka – Ambon, Kode Pos 97233

email: [sofiamustamu@yahoo.co.id](mailto:sofiamustamu@yahoo.co.id)

Diterima : 03 Februari 2018

Disetujui : 10 Maret 2018

**Intisari**

Biopellet adalah salah satu energi alternatif terbarukan yang memiliki keseragaman ukuran, bentuk, densitas, dan kandungan energi. Tujuan penelitian ini adalah menguji karakteristik biopellet campuran kayu putih dan gondorukem, serta menentukan komposisi bahan baku yang dapat menghasilkan biopellet dengan kualitas terbaik. Komposisi campuran bahan baku kayu putih dan gondorukem adalah 95%:5%, 90%:10%, 80%:20%, 70%:30%, 60%:40%, 50%:50%, Kayu Putih murni dan Gondorukem murni. Pembuatan biopellet menggunakan serbuk 20 mesh dengan tekanan 526.4 kg/cm<sup>2</sup> pada suhu 200 °C selama 15 menit. Pengujian biopellet yang dilakukan meliputi: kadar air, kerapatan, zat terbang, kadar abu, karbon terikat, dan nilai kalor. Hasil pengujian menunjukkan biopellet yang mempunyai kualitas terbaik terdapat pada campuran Kayu Putih 70% dan Gondorukem 30% dengan nilai kerapatan 0,84 g/cm<sup>3</sup>, kadar air 5,89%, kadar abu 2,42%, zat terbang 73,99%, karbon terikat 18,96%, dan nilai kalor 5152 kkal/kg.

**Kata Kunci :** *Biopellet, Limbah Kayu Putih, Limbah Gondorukem, Nilai Kalor*

**Abstract**

Biopellet is one of the renewable energy alternatives that have uniformity of size, shape, density, and energy content. The purpose of this study was to examine the characteristics of biopellet consisting of a mixture of cajeput and gondorukem, and to determine the composition of the raw materials that can produce a biopellet with the best quality. The compositions of a mixture in this research are as follow 95%:5%, 90%:10%, 80%:20%, 70%:30%, 60%:40%, 50%:50%, cajeput 100% and gondorukem 100%. The manufacture of biopellet used a 20 mesh of dust with the pressure of 526.4 kg/cm<sup>2</sup> at a temperature of 200 °C for 15 minutes. Types of tests performed on biopellet include density, moisture content, volatile matter, ash content, carbon bonded, and calorific value. The results of the best quality of biopellet was in the percentage of cajeput and gondorukem was 70%:30%, tests showed densities of biopellet 0,84 g/cm<sup>3</sup>, moisture content 5,89%, ash content 2,42%, volatile matter 73,99%, fixed carbon 18,96%, and calorific value 5152 kkal/kg.

**Keywords:** *biopellet, cajeput waste, caloric value, gondorukem waste*

**PENDAHULUAN**

Menipisnya ketersediaan bahan bakar fosil dapat memberikan pengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagai pengguna bahan bakar dan juga

mengakibatkan peningkatan harga bahan bakar minyak. Untuk mengatasi masalah tersebut maka timbul suatu pemikiran untuk mencari dan mengembangkan sumber energi baru yang murah dan ramah lingkungan yang berasal dari *biomassa*. Biomassa dapat

diperoleh dari sisa hasil hutan dan perkebunan, biji dan limbah pertanian, kayu dan limbah kayu, limbah hewan, tanaman air, tanaman kecil, dan limbah industri serta limbah pemukiman (Bergmen dan Zerbe, 2006). Sumber biomassa yang berasal dari limbah salah satunya yaitu limbah padat pengolahan Kayu Putih dan Gondorukem.

Tantangan dalam pengembangan biomassa sebagai bahan bakar diantaranya energi yang dihasilkan masih rendah jika dibakar secara langsung dan membutuhkan area penyimpanan yang besar sehingga berkaitan dengan permasalahan distribusi dan transportasi (Saptoadi, 2008). Permasalahan ini disebabkan oleh rendahnya bulk density (kerapatan) dari material biomassa. Biomassa dapat diolah menjadi biopellet untuk meningkatkan kualitasnya. Pengolahan biopellet akan meningkatkan bulk density biomassa sehingga dapat mengurangi area penyimpanan yang diperlukan dan memperbaiki kualitas pembakarannya (Liu et al, 2014). Penggunaan biopellet telah banyak berkembang seperti di Jerman dan Austria sebagai alternatif bahan bakar (Mani et al, 2006).

Biopellet merupakan salah satu bentuk bahan bakar padat yang terbuat dari biomassa dengan ukuran lebih kecil dari ukuran briket yang diproses menggunakan pengempaan pada suhu dan tekanan tinggi (Rusdianto et al, 2014). Pemanfaatannya

diantaranya sebagai bahan bakar boiler, bahan bakar kompor masak, dan telah banyak digunakan sebagai substitusi batu bara untuk bahan bakar penghangat ruangan pada perumahan (residential). Melihat tingginya kebutuhan biopellet dunia, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk turut serta memenuhi kebutuhan tersebut. Hal ini juga didukung oleh tingginya sumber biomassa yang dimiliki oleh Indonesia, seperti dari limbah pertanian yang mencapai 50.000 MW (Winata, 2013).

Pemanfaatan limbah padat pengolahan kayu putih sebagai bahan baku pembuatan biopellet diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif bagi kebutuhan masyarakat dan ramah terhadap lingkungan. Dalam upaya meningkatkan kualitas biopellet, penambahan gondorukem diharapkan dapat meningkatkan sifat keteguhan dan kerapatan biopellet. Pemanfaatan limbah padat kayu putih oleh Perum Perhutani hanya sebesar 30% untuk dijadikan briket sebagai bahan bakar boiler dan sisanya dijadikan kayu bakar oleh masyarakat. Namun itu tidak memberikan pengaruh signifikan dalam mengurangi tumpukan limbah yang setiap harinya terus bertambah (Kartikasari, 2007).

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan komposisi campuran limbah padat kayu putih dan gondorukem sebagai biopellet serta menganalisis kualitas biopellet yang

dihasilkan berdasarkan standar biopelet (SNI

8021-2014) Indonesia (SNI, 2014).

## METODE PENELITIAN

### Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kimia Terpadu, Litbang Kehutanan Bogor pada bulan Juni sampai Agustus 2016.

### Bahan dan Alat

Bahan yang digunakan limbah padat pengolahan minyak kayu putih berupa

ranting, dan limbah padat gondorukem berupa serpihan yang mengkilat tercampur serasah daun pinus yang diambil dari Perum Perhutani Unit III Jawa Barat. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah *willey mill*, *disc flaker*, saringan *tyler*, *pellet mill*, timbangan analitik, desikator, tanur, cawan porselen, *stopwatch*, kamera, kertas label, kuas, plastik, dan alat tulis.

### Metode Pengumpulan Data

Persiapan bahan baku yang dilakukan meliputi pengadaan bahan baku dan pembuatan serbuk. Limbah padat kayu putih dan gondorukem digiling menggunakan *disc flaker*, dan diperhalus lagi menggunakan *willey mill* untuk menghasilkan serbuk. Serbuk yang diperoleh dari hasil penggilingan kemudian diayak menggunakan saringan dengan ukuran yang diinginkan yaitu serbuk dengan ukuran 20 *mesh*. Serbuk yang diperoleh kemudian ditimbang dengan menggunakan perbandingan antara kayu putih dengan gondorukem masing-masing sebagai berikut (95% : 5%, 90% : 10 %, 80% : 20%, 70% : 30%, 60 % : 40%, 50% : 50%) dari 30 g. Pencetakan biopelet dilakukan dengan menggunakan mesin kempa hidrolik bertekanan 526,48 kg/cm<sup>2</sup> dengan menggunakan suhu pencetakan sebesar 200<sup>0</sup>C selama 15 menit. Adapun pengujian yang dilakukan adalah sebagai berikut.

#### 1. Kerapatan (SNI 8021-2014)

Penetapan kerapatan dinyatakan dalam hasil perbandingan antara berat dan volume pellet yang diukur pada kondisi yang sama. Kerapatan sampel dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{Kerapatan} = \frac{B}{V}$$

Keterangan

B : Berat contoh uji (g)

V : Volume contoh uji (m<sup>3</sup>)

#### 2. Kadar air (SNI 8021-2014)

Penetapan nilai kadar air dilakukan dengan 2 g sampel diletakkan pada cawan porselen yang bobotnya sudah diketahui. Kemudian dimasukkan ke dalam oven pada suhu 103 ± 2°C selama 3 jam sampai kadar air konstan. Kemudian didinginkan dalam desikator sampai kondisi stabil dan seimbang. Perhitungan kadar air dapat dilakukan dengan rumus:

$$\text{Kadar Air (\%)} = \frac{BB - BKT}{BKT} \times 100 \%$$

100 % ..... (1)

Keterangan: BB = Berat sebelum dikeringkan dalam oven (g).

BKT = Berat setelah dikeringkan dalam oven (g).

### 3. Kadar Abu (SNI 8021-2014)

Penetapan nilai kadar abu dilakukan dengan 1 g sampel diletakkan pada cawan poselen yang bobotnya sudah diketahui. Kemudian dimasukkan ke dalam oven pada suhu 650°C selama 5 jam. Kemudian didinginkan dalam desikator sampai kondisi stabil dan seimbang. Perhitungan nilai kadar abu dapat dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kadar Abu (\%)} = \frac{\text{Berat Abu}}{\text{Berat sampel kering tanur}} \times 100 \% \dots\dots\dots (2)$$

### 4. Kadar Zat Terbang (SNI 8021-2014)

Penetapan nilai zat terbang dilakukan dengan 2 g sampel diletakkan pada cawan porselen yang bobotnya sudah diketahui. Kemudian dimasukkan ke dalam oven pada suhu 950°C selama 10 menit. Kemudian didinginkan dalam desikator sampai kondisi stabil dan seimbang. Perhitungan nilai kadar zat terbang dapat dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kadar Zat Terbang (\%)} = \frac{B-C}{W} \times 100 \% \dots\dots\dots (3)$$

Keterangan:

B = Berat sampel setelah dikeringkan dari uji kadar air (g)

C = Berat sampel setelah dipanaskan dalam tanur (g)

W = Berat sampel awal sebelum pengujian kadar air (g)

### 5. Kadar Karbon Terikat (SNI 8021-2014)

Kadar karbon terikat merupakan kadar fraksi karbon yang terikat dalam bahan dan tidak termasuk fraksi air, zat mudah menguap dan abu. Perhitungan nilai kadar karbon terikat dapat dilakukan dengan menggunakan rumus:

$$\text{Kadar Karbon Terikat (\%)} = 100 - (\text{Kadar air} + \text{kadar zat terbang} + \text{kadar abu}) \dots (4)$$

### 6. Nilai Kalor (SNI 8021-2014)

Nilai kalor adalah jumlah panas yang dihasilkan oleh pembakaran lengkap dari sebuah jumlah unit bakar. Penetapan nilai kalor dapat dilakukan dengan contoh uji sebanyak 2 g diletakkan dalam cawan silika dan diikat dengan kawat nikel kemudian dimasukkan ke dalam tabung dan ditutup rapat. Pada tabung tersebut dialiri oksigen selama 30 detik dan tabung akan dimasukkan ke dalam *Oxygen Bomb Calorimeter*. Pembakaran akan dimulai saat suhu air sudah tetap. Pengujian nilai kalor ini dilakukan di Laboratorium Balai Penelitian Ternak, Ciawi. Besarnya nilai kalor suatu bahan dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Nilai Kalor (kkal/kg)} = \frac{\Delta t \times W}{m_{bb}} - B \dots\dots\dots(6)$$

Keterangan:

$\Delta t$  = Perbedaan suhu rata-rata (°C)

W = Nilai air kalorimeter (kal/°C)

Mbb = Massa bahan bakar (g)

B = Koreksi panas pada kawat besi (kal/g)

### Rancangan Penelitian

Rancangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Rancangan Acak Lengkap, dimana terdiri dari 6 taraf, yaitu perbandingan komposisi (95:5, 90:10, 80:20,

70:30, 60:40, 50:50), dan dilakukan pengulangan sebanyak 2 kali. Adapun terjadinya pengaruh nyata akan dilakukan pengujian lanjut.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil pengujian terhadap karakteristik biopellet terkait kerapatan, kadar air, kadar abu, kadar zat terbang,

karbon terikat dan nilai kalor dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Pengujian Karakteristik Biopellet.

Perlakuan	Pengujian Karakteristik Biopellet					
	Kerapatan (g/cm <sup>3</sup> )	Kadar air (%)	Kadar abu (%)	Zat Terbang (%)	Karbon terikat (%)	Nilai kalor (kkal/kg)
KP 100%	0,77	5,89	3,89	68,02	22,84	4714
KP 95 % + G 5%	0,79	5,96	4,32	71,02	20,13	4749
KP 90% + G 10%	0,80	5,37	2,79	72,69	20,09	4755
KP 80 % + G 20%	0,82	6,85	3,55	70,01	21,69	4966,5
KP 70% + G 30%	0,84	5,89	2,42	73,99	18,96	5152
KP 60% + G 40%	0,87	6,66	5,05	71,28	18,58	5141,5
KP 50% + G 50%	0,89	6,80	5,38	74,75	15,09	5288
G 100%	0,99	4,87	7,09	73,32	15,88	5822,5

Ket: KP= Kayu Putih, G= Gondorukem Sumber: data primer.

### Kerapatan

Kerapatan merupakan salah satu sifat mekanis biopellet yang merupakan perbandingan antara massa dan volume (SNI 2014). Nilai kerapatan merupakan parameter yang digunakan untuk mengetahui kualitas biopellet. Semakin tinggi nilai kerapatan biopellet dapat memudahkan dalam hal penanganan, penyimpanan dan transportasi biopellet, sehingga dapat menurunkan biaya yang dibutuhkan (Adapa et al, 2009). Nilai

kerapatan pada penelitian ini berkisar antara 0,77-0,99 g/cm<sup>3</sup>. Dari hasil penelitian ini nilai kerapatan tertinggi terdapat pada Gondorukem 100% yaitu sebesar 0,99 g/cm<sup>3</sup> dan terendah terdapat pada Kayu putih 100 % yang memiliki nilai kerapatan sebesar 0,77 g/cm<sup>3</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya penambahan Gondorukem dapat meningkatkan kerapatan. Besarnya kerapatan biopellet dapat disebabkan oleh kandungan lignin pada gondorukem. Lignin

bersifat termoplastik sehingga dapat digunakan sebagai perekat yang dapat meningkatkan kerapatan biopelet (Saragih, 2013)

Kerapatan biopelet menurut SNI yang mensyaratkan bahwa nilai kerapatan biopelet yang baik adalah diatas  $0,8 \text{ g/cm}^3$ . Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh penambahan Gondorukem memberikan pengaruh terhadap nilai kerapatan biopelet pada taraf  $\alpha$  sebesar 5%. Uji duncan menunjukkan bahwa Gondorukem 100% memberikan pengaruh nyata terhadap Kayu Putih 100%. Nilai kerapatan biopellet ini berkaitan dengan penanganan, semakin tinggi kerapatannya maka semakin mempermudah proses pengepakan, transportasi dan penyimpanan (Adapa et al, 2009). Kerapatan biopelet yang terlalu tinggi akan mengakibatkan biopelet sulit terbakar, namun dapat meningkatkan nilai kalor dan keteguhan tekannya (Hendra, 2012). Semakin kecil ukuran partikel maka kerapatan biopellet yang dihasilkan relatif lebih besar (Saptoadi, 2008).

### **Kadar Air**

Kadar air adalah rasio kandungan air dalam bahan yang hilang selama proses pengeringan dibanding berat awal (Saptoadi, 2008). Penetapan kadar air bertujuan untuk mengetahui sifat higroskopis biopelet yang dihasilkan (Hendra,2012). Tinggi dan rendahnya nilai kadar air mempengaruhi nilai kalor. Semakin

rendah nilai kadar air maka akan meningkatkan nilai kalor. Rendahnya nilai kadar air akan memudahkan proses dalam penyalaan dan menurunkan jumlah asap saat pembakaran. Nilai kadar air dipengaruhi oleh tekanan yang diberikan saat pencetakan biopelet. Tinggi tekanan saat pencetakan biopelet menyebabkan biopelet semakin padat, kerapatan tinggi, halus dan seragam, sehingga partikel biomassa dapat saling mengisi pori – pori yang kosong serta menurunkan molekul air yang dapat menempati pori – pori tersebut (Rahman, 2011).

Nilai kadar air biopelet penelitian ini diperoleh nilai antara 4,87-6,85%. Menurut Sutada dan Hidayat (2011) kadar air biopelet berdasarkan penelitian untuk bahan baku limbah daun dan ranting penyulingan minyak Kayu Putih yaitu berkisar 6,5-9,72%, sedangkan pada hasil penelitian ini kadar air untuk bahan baku Kayu Putih adalah sebesar 8,07% dan untuk Gondorukem adalah sebesar 7,18%. Kadar air terendah terdapat pada perlakuan Gondorukem 100% yaitu sebesar 4,87% dan tertinggi terdapat pada campuran Kayu Putih 80% + Gondorukem 20% yaitu sebesar 6,85%.

Dengan adanya penambahan Gondorukem dapat meningkatkan terjadinya penurunan kadar air. Hal ini disebabkan oleh rendahnya komponen kadar air gondorukem dibandingkan dengan Kayu putih.

Berdasarkan hasil uji analisis sidik ragam untuk menentukan kadar air tiap perlakuan

### **Kadar Abu**

Abu merupakan bagian yang tersisa dari proses pembakaran yang sudah tidak memiliki unsur karbon. Unsur utama abu adalah silika dan pengaruhnya kurang baik terhadap nilai kalor bakar yang dapat menurunkan kualitas pelet karena unsur silika tidak terbakar pada waktu pembakaran (Hendra, 2012). Kadar abu biopellet berkisar antara 2,42-7,09%. Kadar abu tertinggi terdapat pada Gondorukem 100% yaitu sebesar 7,09 % dan terendah terdapat pada campuran Kayu putih 70% dengan Gondorukem 30% yaitu sebesar 2,42%.

Kadar abu yang tinggi pada biopellet disebabkan oleh tingginya komponen abu pada gondorukem yaitu sebesar 9,63%. Semakin besar campuran gondorukem maka semakin besar pula nilai kadar abu pada biopellet. Hasil analisis sidik ragam menunjukkan bahwa adanya pengaruh nyata perlakuan gondorukem murni terhadap perlakuan lainnya.

### **Kadar Zat Terbang**

Zat terbang merupakan zat yang dapat menguap sebagai hasil dekomposisi senyawa-senyawa di dalam suatu bahan selain air (Hendra, 2012). Zat terbang biopellet adalah sekitar 68,02%-74,75%. Dengan adanya penambahan Gondorukem dapat meningkatkan nilai kadar zat terbang. Tingginya nilai kadar zat terbang ini salah

tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap kadar air biopellet.

satu faktor yang mempengaruhinya yaitu tidak dilakukan karbonisasi pada serbuk kayu yang digunakan. Hal tersebut dibuktikan oleh Liliana (2010) yang menyatakan bahwa karbonisasi sekam padi bertujuan untuk mengurangi kadar zat terbang penyebab asap dan meningkatkan nilai kalor pembakaran. Selain itu untuk bahan baku limbah daun dan ranting penyulingan minyak Kayu Putih yaitu berkisar 45.78-50.78% (Sutapa dan Hidayat, 2011). Sementara pada penelitian ini nilai kadar zat terbang untuk bahan baku Kayu Putih sebesar 88,77% dan untuk Gondorukem sebesar 84,39%. Nilai kadar zat terbang tersebut memenuhi SNI 8021-2014 yang mensyaratkan bahwa nilai kadar zat terbang maksimal 80%.

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan tidak adanya pengaruh nyata pada tiap perlakuan. Penggunaan pellet untuk bahan bakar rumah tangga, pellet harus memiliki kadar zat terbang yang rendah agar tidak menimbulkan polusi. Semakin tinggi kadar zat terbang suatu bahan bakar, maka efisiensi pembakaran bahan bakar akan menurun dan asap yang dihasilkan semakin banyak (Nurwigha 2012).

### **Karbon Terikat**



Kadar karbon terikat didefinisikan sebagai fraksi karbon dalam biomassa selain fraksi air, zat terbang, dan abu. Besar kecilnya kadar karbon terikat dapat dipengaruhi oleh tinggi rendahnya kadar zat terbang (Pari, 2004). Hasil menunjukkan nilai karbon terikat berkisar 15,09%-22,84%. Karbon terikat tertinggi pada perlakuan Kayu putih 100% yaitu sebesar 22,84 dan terendah terdapat pada perlakuan Kayu putih 60% dengan Gondorukem 40% yaitu sebesar 15,09%.

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan adanya pengaruh nyata pada perlakuan Kayu Putih 100% dengan perlakuan lainnya, kecuali perlakuan campuran Kayu putih 80% dengan Gondorukem 20%. Kadar karbon terikat berbanding terbalik dengan zat terbang. (Hendra dan Darmawan, 2002) menyatakan semakin besar kadar zat terbang, maka akan menurunkan kadar karbon terikat. Biopellet dengan komposisi pelepah murni mempunyai kadar zat terbang yang tinggi, sehingga kadar karbon terikatnya akan rendah. Selain itu, tinggi atau rendahnya kadar karbon terikat berpengaruh terhadap nilai kalor. Menurut Onu et al (2010) semakin tinggi kadar karbon terikat, maka nilai kalor akan semakin tinggi.

### **Nilai Kalor**

Nilai kalor merupakan parameter utama kualitas biopellet, dan sangat penting dalam menentukan efisiensi suatu bahan

bakar (Ali dan Restuhadi, 2010). Menurut Basu (2010) nilai kalor dipengaruhi oleh kadar air, kadar zat terbang, kadar abu dan kadar karbon terikat. Nilai kalor pada penelitian ini berkisar antara 4714-5822,5 kkal/kg. Nilai kalor tertinggi dihasilkan pada perlakuan Gondorukem 100% dan terendah pada perlakuan Kayu Putih 100%.

Hasil analisis sidik ragam menunjukkan adanya pengaruh yang sangat nyata dari tiap perlakuan. Nilai kalor biopellet juga dipengaruhi oleh nilai kalor bahan baku biopellet. Hal ini sesuai dengan Rusdianto (2013) yang menyatakan semakin tinggi nilai kalor bahan bakunya akan berakibat semakin tinggi nilai kalor biopellet yang dihasilkan. Semakin tinggi suhu maka semakin tinggi nilai kalor biopellet yang dihasilkan. Hal ini disebabkan karena tingginya nilai kalor godorukem yang digunakan sebagai bahan baku pembuatan biopellet. Nilai kalor bahan baku limbah gondorukem pada penelitian ini diperoleh dari hasil pengujian bahan baku pada penelitian pendahuluan yaitu sebesar 5212 kkal/kg.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Limbah padat Kayu Putih dan Gondorukem dapat dimanfaatkan menjadi sumber energi alternatif berupa biopellet. Komposisi yang terbaik pada penelitian ini adalah campuran Kayu Putih 70% dengan Gondorukem 30% dengan hasil pengujian



karakteristik biopelet sesuai SNI 8021-2014 diperoleh nilai kerapatan sebesar 0,84 g/cm<sup>3</sup>, kadar air sebesar 5,89%, kadar abu sebesar 2,42%, nilai zat terbang sebesar 73,99%, nilai karbon terikat sebesar 18,96%, dan nilai kalor sebesar 5152 kkal/kg.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adapa P, Tabil L, Schoenau G. 2009. Compression Characteristics of Selected Ground Agricultural Biomass. *Agricultural Engineering International: the CIGR Ejournal* 9: 1347.
- Ali, A., & Restuhadi, F. (2010). Optimasi pembuatan biopelet dari bungkil Picung (*pangium edule* Reinw) dengan penambahan solar dan perekat tapioka. *Sagu*, 9(1), 1-7.
- Basu, P. (2010). Biomass gasification and pyrolysis, practical design and theory. (US): Academic Press.
- Bergman, R., & Zerbe, J. (2008). Primer on Wood Biomass for Energy, 1–10. Retrieved from [http://www.fpl.fs.fed.us/documnts/fpmu/biomass\\_energy/primer\\_on\\_wood\\_biomass\\_for\\_energy.pdf](http://www.fpl.fs.fed.us/documnts/fpmu/biomass_energy/primer_on_wood_biomass_for_energy.pdf)
- Christanty NA. 2014. Biopelet Cangkang dan Tandan Kosong Kelapa Sawit sebagai Sumber Energi Alternatif Terbarukan [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Hendra, D., & Darmawan, S. (2002). Pembuatan briket arang dari serbuk gergajian dengan penambahan tempurung kelapa. *Buletin Penelitian Hasil Hutan*, 18, 1-9.
- Hendra D. 2012. Rekayasa pembuatan mesin pellet kayu dan pengujian hasilnya. *J Penelitian Hasil Hutan*. 30(2):144-154.
- Saran**
- Perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan perbedaan suhu pengempaan, dan perlu dilakukan pengujian konsumsi dan efisiensi pembakaran biopelet. Selain itu, pembuatan biopelet diharapkan dapat memanfaatkan bahan baku limbah biomassa yang lain.
- Kartikasari, D. (2007). Studi pengusaha minyak kayu putih (*cajeput oil*) di PMKP Jatimunggul, KPH Indramayu Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Liliana, W. (2010). Peningkatan kualitas biopelet bungkil jarak pagar sebagai bahan bakar melalui teknik karbonisasi. [Tesis]. Bogor (ID): Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Liu, Z., Fei, B., Jiang, Z., Cai, Z., & Liu, X. (2014). Important Properties of Bamboo Pellets to Be Used as Commercial Solid Fuel in China. *Journal Wood Science and Technology*, 48(5), 903–917.
- Mani S, Tabil LG, Sokhansanj S. 2006. Effects of Compressive Force, Particle Size and Moisture Content on Mechanical Properties of Biomass Pellets from Grasses. *Biomass and Bioenergy* (30): 648 - 654.
- Nurwigha, R. (2012). Pembuatan biopelet dari cangkang kelapa sawit dengan penambahan arang cangkang sawit dan serabut sawit sebagai bahan bakar alternatif terbarukan. (Skripsi). Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Onu, F., Rahman, M.B.N., & Sudarja. (2010). Pengukuran nilai kalor bahan bakar briket arang kombinasi cangkang pala (*myristica fragan* Houtt) dan limbah sawit (*elaeis guinensis*). Seminar

- Nasional Teknik Mesin. UMY; Yogyakarta, Indonesia.
- Pari, G. (2004). Kajian struktur arang aktif dari serbuk gergaji kayu sebagai adsorben emisi formaldehida kayu lapis [Disertasi Doktor]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Rahman. 2011. Uji keragaan biopelet dari biomassa limbah sekam padi (*Oryza sativa* sp.) sebagai bahan bakar alternatif terbarukan [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Rusdianto, A.S. (2013). Kajian potensi penggunaan *By product* industri pertanian di kabupaten jember sebagai bahan baku pembuatan biopelet untuk bahan bakar alternatif. Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Jember. Jember.
- Rusdianto, A.S., Choiron, M., & Novijanto N. (2014). Karakterisasi limbah industri tapee sebagai bahan baku pembuatan biopelet. *Jurnal Industrialisasi*, 1(3), 27-32.
- Saptoadi H. 2008. The best briquette dimension and its particle size. *Asian J. Energy Environ.* 9:161-175.
- Saragih AE. 2013. Karakteristik biopelet dari campuran cangkang sawit dan kayu sengon sebagai bahan bakar alternatif terbarukan [skripsi]. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- [SNI] Standar Nasional Indonesia. (2014). Pelet kayu. (SNI 8021-2014). Badan Standardisasi Nasional. Jakarta
- Sutapa JPG, Hidayat AN. 2011. Pemanfaatan Limbah dan Daun Ranting Penyulingan Minyak Kayu Putih (*Melaleuca cajuputi* Powell) untuk Membuat Arang Aktif. Prosiding Seminar Nasional Masyarakat Peneliti Kayu Indonesia (MAPEKI) XIV; 2011. Nov 2; 379-385 Yogyakarta, Indonesia. Yogyakarta (ID): MAPEKI. hlm 379-385.
- Winata, A. (2013). Karakteristik Biopelet dari Campuran Serbuk Kayu Sengon dengan Arang Sekam Padi sebagai Bahan Bakar Alternatif Terbarukan (Skripsi). Institut Pertanian Bogor, Bogor, Indonesia.