

**PENGARUH KADAR POLIETILEN GLIKOL (PEG) 400 TERHADAP  
PELEPASAN NATRIUM DIKLOFENAK DARI SEDIAAN  
TRANSDERMAL PATCH TYPE MATRIKS**

**Aditya Fridayanti<sup>1)</sup>, Esti Hendradi<sup>2)</sup>, Isnaeni<sup>2)</sup>**

*Kelompok Bidang Ilmu Farmasetika, Fakultas Farmasi, Universitas Mulawarman, Samarinda*  
*e-mail : [dietya\\_fy@yahoo.com](mailto:dietya_fy@yahoo.com)<sup>1)</sup>*

*Departemen Farmasetika, Fakultas Farmasi, Universitas Airlangga, Surabaya<sup>2)</sup>*

**ABSTRACT**

*The sodium diclofenac released from transdermal patch of combination of EC N-20 and PVP K-30 with ratio 6:4 with plasticizer PEG 400 5% (formula 1), PEG 400 10% (formula 2) and PEG 400 20% (formula 3) was investigated. The percentage of moisture contents was calculated as a difference between initial and final weight with respect to final weight. The homogeneity of patch surface was determined using fluorescence microscope and scanning electron microscope (SEM). Released test using dissolution apparatus were carried out in 500 mL of phosphate buffer saline pH  $7.4 \pm 0.05$  at temperature  $37 \pm 0.5^\circ\text{C}$  with speed of swirl 50 rpm. Results were analyzed by statistic programmed of SPSS using one way analysis of variance with degree of believed 95% ( $\alpha = 0,05$ ), showed that that the combination of EC N-20 and PVP K-30 at ratio 6:4 with plasticizer PEG 400 5% was the best choice for manufacturing transdermal patch based on physicochemical and the release profile.*

**Keyword:** *Released Diclofenac sodium, plasticizer, combination matrix of EC N-20 and PVP K-30, polyetilen gliko 400, and plasticizer.*

**ABSTRAK**

Telah dilakukan penelitian pelepasan sodium diklofenak dari transdemal *Patch* kombinasi matriks EC N-20 dan PVP K-30 dengan rasio 6:4 dan plasticizier PEG 400 5 % (formula 1), PEG 400 10% (formula 2), dan PEG 400 20 %. Persentase kadar air dihitung sebagai perbedaan antara berat awal dan akhir. Homogenitas dari permukaan *Patch* di determinasi menggunakan Mikroskop flourescence dan SEM. Uji pelepasan dilakukan menggunakan alat uji dissolusi dalam 500 mL larutan salin fosfat buffer pH  $7.4 \pm 0.05$  pada suhu  $37 \pm 0.5^\circ\text{C}$  dengan kecepatan pengadukan 50 rpm. Hasil di analisis menggunakan program statistik SPSS *analisis one way variance (ANOVA)* dengan tingkat kepercayaan 95% ( $\alpha = 0,05$ ), menunjukkan bahwa kombinasi dari EC N-20 and PVP K-30 pada rasio 6:4 dengan plasticizer PEG 400 5% merupakan pilihan terbaik untuk industri *Patch* transdemal berdasarkan fisikokimia dan profil pelepasan.

**Kata Kunci:** *Pelepasan sodium diklofenak, plasticizer, matriks kombinasi dari EC N-20 and PVP K-30, polyetilen gliko 400, plasticizer*

## PENDAHULUAN

Beberapa tahun terakhir ini, rute pemberian transdermal menjadi fokus penelitian dalam penghantaran yang inovatif. Salah satu bentuk sediaan yang diberikan secara transdermal adalah bentuk sediaan *patch*. *Patch* merupakan bentuk sediaan yang bertujuan untuk menghantarkan obat melewati kulit masuk ke dalam sirkulasi darah<sup>6</sup>. *Patch* akan efektif apabila obat yang dibawa dapat berpenetrasi ke dalam kulit dan mencapai target<sup>3</sup>. Syarat suatu obat dapat dibuat dalam bentuk sediaan *patch* yaitu memiliki dosis kurang dari 20 mg per hari, waktu paruh pendek, tidak memberikan efek toksik pada kulit, berat molekul kurang dari 500 daltons, memiliki koefisien partisi 1-3, serta kelarutan dalam minyak dan air lebih besar dari 1 mg/mL<sup>5</sup>.

Beberapa obat jika diberikan dalam bentuk oral akan mengalami *first pass metabolisme* dan memberikan efek samping berupa iritasi pada lambung, sehingga lebih baik bila diberikan dalam bentuk sediaan *patch*. *Patch* lebih dipilih dibandingkan pemberian secara intravena karena tidak menimbulkan rasa sakit, kerusakan jaringan dan menghilangkan rasa takut pasien. Salah satu obat tersebut adalah natrium diklofenak. Frekuensi pemberian natrium diklofenak yang tinggi, karena mengalami *first pass metabolisme* menyebabkan meningkatnya resiko efek sampingnya. Untuk mengatasi hal ini, sebagai alternatif dipilih bentuk sediaan transdermal *patch*<sup>5</sup>.

Natrium diklofenak merupakan salah satu obat golongan non steroid anti-inflamasi (NSAIDs) yang secara luas digunakan untuk menghilangkan rasa sakit dan inflamasi. Pemilihan natrium diklofenak karena lebih stabil dibandingkan kalium diklofenak yang lebih reaktif. Efek terapi dan efek samping yang sering ditimbulkan

obat ini dapat dijelaskan berdasarkan penghambatan biosintesis prostaglandin, yaitu dengan menghambat kerja enzim siklooksigenase yang berperan dalam pembentukan prostaglandin<sup>1</sup>.

Sediaan transdermal natrium diklofenak yang beredar di pasaran saat ini lebih banyak dalam bentuk cairan, gel atau krim dan diaplikasikan langsung pada kulit. Obat yang diaplikasikan akan berpenetrasi menembus kulit memberikan efek farmakologi untuk jangka waktu pendek. Oleh sebab itu, akan dikembangkan bentuk sediaan *patch* natrium diklofenak untuk memperbaiki kemampuannya, sehingga dapat diberikan dalam jangka waktu lama dan pemberiannya mencapai sistemik<sup>5</sup>.

Komponen *patch* harus stabil secara fisika dan kimia dan tidak boleh mempengaruhi stabilitas obat serta bahan tambahan yang lain. *Patch* dengan tipe matriks tersusun dari lapisan *backing membrane*, polimer pembawa obat, *adhesive*, dan *release liner*. *Backing membrane* memiliki persyaratan yang berbeda-beda tergantung sistem yang digunakan. Secara umum, semua *backing membrane* harus menunjukkan laju pengantaran kelembaban yang rendah dan sifat mekanik seperti fleksibilitas dan daya rentang yang baik, saat digunakan pada kulit dan selama penyimpanan setelah pembuatan. Bahan yang sering digunakan sebagai *backing membrane* adalah *polyolefins*, *multilayer films*, *polyesters* dan *elastomers*. *Release liner* biasanya menggunakan bahan yang serupa (*polyethylene*, *polyesters*) dilapisi dengan *silicone* atau *fluorocarbon*. Bahan *adhesive* diperlukan supaya *patch* dapat ditempelkan pada permukaan kulit. Rasa gatal, iritasi, adanya sisa dan trauma pada kulit setelah *patch* dilepaskan harus diminimalkan dengan pemilihan *adhesive* yang tepat. Hal lain yang harus diperhatikan dalam pemilihan bahan

Pengaruh kadar polietilen glikol (peg) 400 terhadap Pelepasan natrium diklofenak dari sediaan Transdermal patch type matriks

*adhesive* adalah kelarutan dan stabilitas obat atau bahan tambahan dalam bahan *adhesive* dan kemampuan lekatnya. Bahan *adhesive* yang sering digunakan yaitu *polyisobutylene-*, *polyacrylate-*, dan *polysiloxane-based adhesives*<sup>5</sup>. Polimer seperti *polyisobutylane*, *silicone elastomer* dan *polyvinyl alcohol* atau polivinilpirolidon sering digunakan dalam tipe matriks sebagai pembawa obat. *Cosolvent* dapat ditambahkan untuk meningkatkan kelarutan obat. Penambahan *plasticizer* juga membantu meningkatkan laju pelepasan obat<sup>2,5</sup>.

*Plasticizer* yang digunakan dalam penelitian ini adalah polietilenglikol (PEG) 400. Polietilen (PEG) 400 merupakan salah satu polimer dari polietilenglikol yang berwujud cair dalam suhu ruangan dengan struktur HO-(O-CH<sub>2</sub>-CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>-OH dengan n berkisar antara 8 atau 9. Dengan struktur yang khas seperti ini membuat PEG misibel dengan air melalui ikatan hidrogen. Bagian hidrokarbon yang bersifat hidrofobik dari struktur polietilenglikol (PEG) 400 membantu memutuskan ikatan hidrogen diantara molekul air sehingga mengurangi interaksi intermolekul air menyebabkan momem dipol (kepolaran) air menjadi menurun dan komponen hidrofobik dapat masuk ke dalam rongga antar molekul air. Polietilenglikol (PEG) 400 stabil secara kimia dan memiliki toksisitas yang relatif rendah<sup>4</sup>.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penelitian ini ingin diketahui bagaimana pengaruh kadar polietilenglikol (PEG) 400 pelepasan natrium diklofenak 100mg/50cm<sup>2</sup> dari matriks kombinasi polimer etil selulosa (EC) N-20 dan polivinilpirolidon (PVP) K-30, ditambahkan *menthol* sebagai *enhancer* dengan kadar 1% dan polietilen glikol 400 sebagai *plasticizer* dengan kadar 5%, 10% dan 20%.

## METODE PENELITIAN

### Bahan

Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian apabila tidak disebut lain memiliki kemurnian *pharmaceutical grade*. Bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah natrium diklofenak, polivinilpirolidon (PVP K-30), etil selulosa (EC N-20), polietilen glikol (PEG) 400, *menthol* dari PT.Bratachem.

### Persiapan

Sediaan *patch* natrium diklofenak tipe *matrix controlled* dengan perbandingan polimer yang berbeda direncanakan dibuat untuk menghasilkan berat rata-rata 0,500 gram dengan diameter 3 cm, luas permukaan 7.065 cm

Tabel 1. Tabel Rancangan formula sediaan patch Natrium Diklofenak

Bahan	Konsentrasi (mg/7.065 cm <sup>2</sup> )		
	Formula 1	Formula 2	Formula 3
Natrium diklofenak	14.13	14.13	14.13
EC N-20	273.52	258.52	266.61
PVP K-30	182.35	172.70	114.26
Polietilen glikol 400	25	50	100
<i>Menthol</i>	5	5	5

### Cara pembuatan :

PVP K-30 dan EC N-20 masing-masing dilarutkan dalam etanol 96% hingga larut. Larutan PVP K-30 dimasukkan ke dalam larutan EC N-20 sambil diaduk hingga tercampur merata. Sebelumnya telah dibuat larutan *menthol* dengan cara ditimbang *menthol* sejumlah 0,0500 gram, dilarutkan dalam etanol 96% hingga tepat 100,0 mL. Untuk masing-masing formula, digunakan 1,0 mL larutan *menthol* dituang ke dalam natrium diklofenak, diaduk sampai terlarut. Campuran natrium diklofenak dan *menthol* dimasukkan ke dalam campuran PVP K-30 dan EC N-20. Pengadukan dilakukan secara hati-hati dan merata hingga semua bahan tercampur. Polietilen glikol 400 dan sisa larutan etanol 96% ditambahkan sedikit demi sedikit sambil terus dilakukan pengadukan hingga homogen. Setelah homogen, sediaan dituang ke dalam cetakan. Sediaan *patch* natrium diklofenak dikeringkan dalam lemari asam.

### Pemeriksaan Organoleptis Sediaan

Pemeriksaan organoleptis sediaan *patch* natrium diklofenak dilakukan secara visual meliputi bentuk, warna dan bau.

### Uji Moisture Content (MC)

Sediaan *patch* natrium diklofenak dikeringkan dalam lemari asam kemudian ditimbang, dimasukkan ke dalam desikator yang telah diisi *silica gel* dan didiamkan selama 24 jam. Setelah 24 jam, sediaan *patch* natrium diklofenak dikeluarkan dari desikator untuk ditimbang kembali. Prosentase *moisture content* (%MC) dihitung dari rumus:

$$\%MC = \frac{w_1 - w_2}{w_2} \times 100\%$$

$w_1$  = berat sediaan *patch* natrium diklofenak sebelum dimasukkan ke dalam desikator.

$w_2$  = berat sediaan *patch* natrium diklofenak setelah dimasukkan ke dalam desikator.

### Uji *in vitro* Pelepasan

Bejana disolusi dengan media larutan dapar fosfat salin  $7.4 \pm 0,05$  sebanyak 500,0 mL yang terlebih dahulu dipanaskan sampai mencapai temperatur percobaan  $37 \pm 0,05^\circ\text{C}$ . Sediaan *patch* natrium diklofenak diletakkan pada dasar bejana. Pengaduk tipe dayung dipasang pada ketinggian 2,5 cm di atas sediaan dan diputar dengan kecepatan 50 rpm dan segera dicatat sebagai menit ke nol. Pada setiap menit ke 30, 60, 90, 120, 150, 180, 210, 240, 270, 300, 330, 360 diambil cuplikan sebanyak 5,0 mL di tengah-tengah antara permukaan media disolusi dan bagian atas daun dayung, tidak lebih dari satu cm dari dinding bejana. Setiap kali pengambilan cuplikan, bejana disolusi ditambah larutan dapar fosfat salin pH  $7,4 \pm 0,05$  dengan jumlah dan temperatur yang sama pula. Dilakukan koreksi terhadap kadar 5,0 mL yang diganti dengan larutan dapar yaitu dengan menambahkan kadar dari menit sebelumnya (kadar dikalikan 5) ke dalam kadar pada menit selanjutnya pada media 500,0 mL. Konsentrasi natrium diklofenak dalam cuplikan dihitung dengan menggunakan persamaan regresi kurva baku natrium diklofenak dalam dapar fosfat salin pH  $7,4 \pm 0,05$ .

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pemeriksaan organoleptis sediaan *patch* natrium diklofenak dapat dilihat pada Tabel 2 dan Gambar 1. Dari hasil pemeriksaan organoleptis sediaan dapat dilihat bahwa sediaan *patch* natrium

Pengaruh kadar polietilen glikol (peg) 400 terhadap Pelepasan natrium diklofenak dari sediaan Transdermal patch type matriks

diklofenak berwarna putih, kaku sampai rapuh dan tidak berbau.

Berdasarkan uji organoleptis, menunjukkan bahwa formula 1, 2 dan 3 tidak memiliki perbedaan yang bermakna, memberikan konsistensi yang kaku tapi agak rapuh dan berwarna putih transparan.

Hasil pemeriksaan uji *moisture content* (MC) dari masing-masing formula sediaan *patch* natrium diklofenak dapat dilihat pada Gambar 2.


Berdasarkan hasil perhitungan dari data yang diperoleh pada uji *moisture content*, diperoleh nilai % *moisture content* meningkat seiring dengan peningkatan konsentrasi PEG 400.

Data uji pelepasan natrium diklofenak pada optimasi PEG 400 menunjukkan harga fluks untuk kadar 5% sebesar  $57.197 \pm$

$10.727 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{menit}^{1/2}$ , kadar 10%  $62.409 \pm 1.944 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{menit}^{1/2}$  dan kadar 20%  $67.266 \pm 2.815 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{menit}^{1/2}$ . Dari data tersebut, kemudian dilakukan analisa statistika Anova *one way*. Hasil analisa menunjukkan bahwa nilai  $F_{\text{hitung}}$  1.029 lebih kecil daripada dari nilai  $F_{\text{tabel}}$  5.14, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan bermakna pada peningkatan konsentrasi PEG 400 dalam formula *patch* natrium diklofenak. Berdasarkan kurva fluks pelepasan dari sediaan *patch* natrium diklofenak dihubungkan dengan peningkatan kadar PEG 400, nilai fluks pelepasan natrium diklofenak pada kadar PEG 20% lebih besar daripada nilai fluks pelepasan natrium diklofenak pada kadar PEG 5% dan 10%. Hal lain yang diperhatikan adalah konsistensi sediaan dengan kadar PEG 20% adalah yang terbaik.


Tabel 2. Hasil pemeriksaan organoleptis sediaan *patch* Natrium Diklofenak pada berbagai kombinasi polimer

Sediaan	Konsistensi	Warna	Bau
Formula 1	Kaku, agak rapuh	Putih transparan	Tidak berbau
Formula 2	Kaku, agak rapuh	Putih transparan	Tidak berbau
Formula 2	Kaku, agak rapuh	Putih transparan	Tidak berbau




Gambar 1. Hasil *patch* Natrium Diklofenak secara fisik, A= formula 1; B= formula 2; C= formula 3


Pengaruh kadar polietilen glikol (peg) 400 terhadap Pelepasan natrium diklofenak dari sediaan Transdermal patch type matriks



Gambar 2. Histogram moisture content patch natrium diklofenak




Gambar 3. Kurva hubungan antara akar waktu ( $\text{menit}^{1/2}$ ) vs jumlah kumulatif rata-rata  $\pm$  SD ( $\mu\text{g}/\text{cm}^2$ ) Natrium Diklofenak yang dilepaskan dari patch matriks Natrium Diklofenak pada kombinasi polimer Etil selulosa (EC) N-20 – Polivinilpirolidon (PVP) K-30 6:4 pada konsentrasi PEG 5%, 10% dan 20%



Gambar 4. Histogram Fluks ( $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{menit}^{1/2}$ ) dari Sediaan Patch Natrium Diklofenak pada konsentrasi PEG 5%, 10% dan 20%

Pengaruh kadar polietilen glikol (peg) 400 terhadap Pelepasan natrium diklofenak dari sediaan Transdermal patch type matriks



Gambar 5. Kurva Fluks ( $\mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{menit}^{1/2}$ ) dari Sediaan Patch Natrium Diklofen pada konsentrasi PEG 5%, 10% dan 20%

## KESIMPULAN

Hasil pelepasan natrium diklofenak dari sediaan transdermal patch natrium diklofenak dengan plasticizer polietilenglikol (PEG) 400 pada kadar 20% lebih besar daripada kadar 5% dan 10%.

## TERIMA KASIH

Terimakasih kepada UP. Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman atas bantuan dana penelitian, Laboratorium Farmasetika Fakultas Farmasi Universitas Airlangga atas bantuan fasilitas penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Chuasuwan, B.; Binjesoh, V.; Polli, J.E.; Zhang, H.; Amidon, G.L.; Junginger, H.E.; Midha, K.K.; Shah, V.P.; Stavchansky, S.; Dressman, J.B.; & Barends, D.M. **2008**, Biowaiver Monographs for Immediate Release Solid Oral Dosage Forms: Diclofenac Sodium and Diclofenac Potassium. *Journal of Pharmaceutical Sciences*, DOI 10.1002/jps.21525, p.1-14
2. Kandavilli, S.; Nair, V.; & Panchagnula, R. **2002**, Polymers in Transdermal Drug Delivery Systems. *Pharmaceutical technology*, p. 62-80.
3. Kumar, R.; & Philip, A. **2007**, Modified Transdermal Technologies: Breaking the Barriers of Drug Permeation via the Skin. *Tropical Journal of Pharmaceutical Research*, 6 (1), p 633-644
4. Nandi, I.; Bateson, M.; Bari, M.; & Joshi, H.N. **2003**, Synergistic Effect of PEG-400 and Cyclodextrin to Enhance Solubility of Progesterone. *AAPS PharmSciTech*, 4(1), p 1-5
5. Rathbone, M.J.; Hadgraft, J.; & Roberts, M.S. **2002**, *Modified-Release Drug Delivery Technology*, Marcel Dekker, Inc.; New York, Basel. p 471-498
6. Valenta, C.; & Auner, B.G. **2004**, The Use of Polymers for Dermal and Transdermal Delivery. *European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics*, 58, p.279-289.